

## POLIPROPILENO COLOR BEIGE

### Generalidades

Es un termoplástico semicristalino no polar, de dureza y rigidez elevada, tiene una excelente resistencia al impacto, y a los productos químicos corrosivos. Se utilizan en distintos procesos industriales, debido a sus buenas propiedades eléctricas, químicas y mecánicas.

Por sus propiedades aislantes hacen que tiendan a cargarse electrostáticamente y acumular polvo.

Resiste químicamente a soluciones acuosas de ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos débiles, lejías, alcohol y algunos aceites.

### Características

Rango de temperatura de trabajo 0°C +100°C.

Posee una gran capacidad de recuperación elástica.

Resiste al agua hiriente, pudiendo esterilizarse a temperaturas de 140°C sin deformación.

Resiste a las aplicaciones de carga en un ambiente a una temperatura de 70°C sin producir deformación.

Gran resistencia a la penetración de los microorganismos.

Gran resistencia a los detergentes comerciales a una temperatura de 80°C.

Debido a su densidad flota en el agua.

### Aplicaciones

Bujes

Roldanas

Guías

Perfiles

Cojinetes

Topes

Tornillos

Arandelas

Poleas

Placas para troquelados



# POLIPROPILENO Color Beige

## material reference values and properties

	test method	unit	PP
<b>I. properties</b>			
density	ISO 1183	g/cm3	0,915
melt index MFR 190/5	ISO 1133	g/10 min	0,6
melt index MFR 230/5	ISO 1133	g/10 min	1,2
<b>II. mechanical properties</b>			
yield stress	ISO 527 ; 50 mm / min	N / mm2	32
elongation at yield stress	ISO 527 ; 50 mm / min	%	>=9
modulus of elasticity (tensile)	ISO 527	N / mm2	>=1150
ball indentation hardness, 30 sec. value	DIN ISO 2039/1	N/mm2	66
shore hardness D, 3 sec. value	DIN 53505	-	73
shore hardness D, 15 sec. value	DIN 53505	-	71
notched impact strength	ISO 179	mJ / mm2	12
wear by the sand-slurry-method	internal test Methode	-	440
<b>III. thermal properties</b>			
Vicat softening point VST	DIN ISO 306/B	°C	88
cristalline melting range	ISO 3146	°C	165
coefficient of linear expansion between 23° and 80 °C	DIN 53752	1/K	1-2 x 10^-4
thermal conductivity at 23°C	DIN 52612	W/(m x K)	0,22
<b>IV. electric properties</b>			
volume resistivity	VDE 0303/3	OHM x cm	>10^16
surface resistance	VDE 0303/3	OHM	>10^13
<b>V. diverse dates</b>			
water absorption		0	
behavior under weathering		limeted, to be protected against UV-rays	
chemical resistance		high resistance	
behavior in fire		normal inflammable	

